

Ruban conducteur Scotch® 1183

Ruban cuivre étamé avec adhésif acrylique conducteur



BT 0624-0302 –
MARS 2002

Description et application:

Le ruban conducteur Scotch® 1183 est constitué d'un support métallique **lisse** en cuivre étamé permettant d'obtenir une excellente soudabilité et résistance contre la corrosion et l'oxydation. Le contact électrique avec la surface d'application est assuré par un adhésif conducteur de construction unique.

Cet adhésif contient des particules conductrices qui permettent d'obtenir des points de contact de résistance entre le support de cuivre étamé et le substrat sur lequel est appliqué le ruban.

Ruban cuivre lisse étamé de blindage de **classe F (155 °C), simple face**, disponible en rouleaux de 16,50 mètres.

- Idéal pour les prototypes et pour localiser les pannes, il est excellent pour toutes mises à la terre et connexions, il offre une excellente soudabilité et une excellente résistance contre la corrosion.
- Pour toutes les applications nécessitant un contact électrique au point par point, et tout particulièrement le blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI), la mise à la terre et le drainage des charges électrostatiques.
- L'une des applications les plus communes est le blindage des connecteurs et des câbles.

Ce ruban est conseillé pour toutes les utilisations nécessitant une soudabilité et une résistance à la corrosion supérieure.

Propriétés (valeurs typiques)*:

Essais	Unités	Valeur	Méthodes d'essais
Epaisseur totale	mm	0,07	CEI 60454-2
Epaisseur du support	mm	0,04	CEI 60454-2
Contrainte à la rupture	N/10mm	3,8	CEI 60454-2
Adhésion sur acier	N/10mm	44	CEI 60454-2
Résistance à travers l'adhésif	Ohm	0,005	MIL STD 202F**
Résistance à la moisissure	—	inerte	MIL STD 810 A

* les valeurs présentées dans ce tableau sont des valeurs moyennes obtenues à partir de nombreuses mesures et ne sont pas prévues pour être utilisées comme spécification. En cas de besoin, une spécification produit sera disponible sur demande.

**méthode 307 maintenue à 3,4N/cm²

Spécifications :

UL510, **non propagateur de la flamme**, dossier E17385, guide OANZ2.

Conditions et durées de stockage recommandées :

Humidité relative : 25 à 75 %

Température : 10 à 35 °C

2 ans maximum à partir de la date de fabrication.

Note importante :

Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée et d'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur. En cas de questionnement le bulletin technique du fabricant fait foi.

POLYDECOUPE FRANCE
7 Allée 21
Zone Inova 3000
88150 THAON LES VOSGES

0329654671
contact@polydecoupe.com
www.polydecoupe.com

SAS au capital de 50 000€
Code NAF 252A
Siret: 33294513800037



3M & IPG

Certification ISO 9001:2015

