

6095

PVC Plastifié Adhésif



DESCRIPTION

Scapa 6095 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 6095 est orange.

APPLICATIONS

- Ruban à tout faire du bâtiment en gros oeuvre, second oeuvre et finitions : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de banches
- Pare vapeur en isolation thermique sous toiture (en largeur 75mm)
- Masquage courte durée sur béton, plâtre, bois, métal, plastique .. en projection d'enduits ou de crépis
- Masquage lors d'opérations de peinture ou de crépissage de façade

AVANTAGES

- Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides
- Reste conformable et souple même à basse température l'hiver
- Déroulement très facile malgré une masse adhésive très agressive
- Déchirable à la main

PROPRIETES TECHNIQUES

| | Unité | Valeur nominale | Méthode de test |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Epaisseur totale | mm | 0.125 | AFERA 4006 |
| Charge à la rupture | N/cm | 22 | AFERA 4004 |
| Allongement à la rupture | % | 122 | AFERA 4005 |
| Pouvoir adhésif sur acier | N/cm | 1.2 | AFERA 4001 |
| Tenue en température | °C | 70 | |

PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 33m
- Largeur des rouleaux : 50mm, 75mm
- Mandrin : 76mm
- Marque : Scapa/Barnier
- Emballage : Sous film individuel

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Note importante :

Le produit décrit dans ce bulletin technique peut être utilisé pour des applications très diverses. Nous vous recommandons de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée et d'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes et de nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de ventes, les usages et la législation en vigueur. En cas de questionnement le bulletin technique du fabricant fait foi.

POLYDECOUPE FRANCE
7 Allée 21
Zone Inova 3000
88150 THAON LES VOSGES

0329654671
contact@polydecoupe.com
www.polydecoupe.com

SAS au capital de 50 000€
Code NAF 252A
Siret: 33294513800037



3M & IPG

Certification ISO 9001:2015

